

SELÜLOZİK BOYA**ÜRÜN TANIMI**

Alkid reçine esaslı nitroselüloz modifiyeli, hava kurumalı son kat boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hızlı Kuruma	Yüksek örtücülük
Extra Parlak	Sert film oluşturur.
Mükemmel yayılma	
Fiziksel etkilere, darbelere dayanıklıdır.	

KULLANIM ALANI

Her türlü metal ve mobilya uygulamasında son kat boya olarak kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama öncesi yüzey toz, pas, yağ gibi kirlerden arındırılmalı
Metal yüzeyler: Zımparalanarak eski boyadan temizlenmeli ve selülozik astar ile astarlanmalıdır.

Ahşap yüzeyler: Adolin selülozik astar veya poliüretan astar uygulanmalı ve zımparası tamamlanarak hazırlanmalıdır.

Uygulama:

Adolin Selülozik Boya Hacimce %60-80 selülozik tiner ile inceltip 2 3 çapraz kat olarak pistole ile uygulanmalıdır. Katlar arasında tinerin buharlaşması için en az 5 dakika beklenmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Alkid + nitroselüloz	Kuruma Süreleri	(23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Renk kataloğuna bakınız.	Dokunma kurması	10 - 15 dakika
Parlaklık	Parlak	Katlar arası bekleme :	5 - 10 dakika
Parlaklık (60°C)	80 - 90 Gloss	Toz tutmama kuruması	30 dakika
Katı Madde (ağırlıkça)	60 ± 2	Sert Kuruma	1 - 2 saat
Vizkozite (25°C,KU)	105 ± 5 (beyaz)		
Yoğunluk (g/ml)	1,15 ± 0.10		
Parlama Noktası	21°C		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Yaş film kalınlığı (mikron)	: 75-80	*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
Kuru film kalınlığı (mikron)	: 45-50	
Sarfiyat (m ² /L)	: 8 - 10	
Sarfiyat (m ² /Kg)	: 7 - 9	

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,75 Litre 2,5 Litre 12 Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.