

SELÜLOZİK ASTAR**ÜRÜN TANIMI**

Alkid reçine esaslı nitroselüloz modifiyeli, hava kurumalı astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hızlı Kuruma	Yüksek örtücülük
Mat Görünüm	Sert film oluşturur.
Mükemmel yayılma	Kolay zımparalama
Fiziksel etkilere, darbelere dayanıklıdır.	

KULLANIM ALANI

Her türlü metal ve mobilya uygulamasında astar olarak kullanılır

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama öncesi yüzey toz, pas, yağ gibi kirlerden arındırılmalı yüzeyin kuru olmasına özen gösterilmelidir.

Uygulama:

Adolin Selülozik Astar Hacimce %35-40 selülozik tiner ile inceltilip 2 3 çapraz kat olarak pistole ile uygulanmalıdır. Katlar arasında tinerin buharlaşması için en az 5 dakika beklenmelidir. 3 saat sonra zımparalanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Alkid + nitroselüloz	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Beyaz, Ral 7004, koyu gri, kırmızı	Dokunma kurması 5 - 10 dakika
Parlaklık	Mat	Katlar arası bekleme : 5 - 10 dakika
Parlaklık (60°C)	2 - 3 Gloss	Toz tutmama kuruması 30 dakika
Katı Madde (ağırlıkça)	66 ± 2	Sert Kuruma 1 - 2 saat
Katı Madde (hacimce)		
Vizkozite (25°C,KU)	100 ± 5	
Yoğunluk (g/ml)	1,45 - 1,55	
Parlama Noktası	21°C	

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Yaş film kalınlığı (mikron)	: 75-80	*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
Kuru film kalınlığı (mikron)	: 45-50	
Sarfiyat (m ² /L)	: 10 - 12	
Sarfiyat (m ² /Kg)	: 7 - 8	

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,75 Kg 2,5 Kg 12 Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 2 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.