

SELÜLOZİK DOLGU VERNİĞİ**ÜRÜN TANIMI**

Alkid reçine esaslı nitroselüloz modifiyeli, hava kurumalı ahşap dolgu verniğidir..

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hızlı Kuruma	Poliüretan ve akrilik son kat boyalarla uyumlu
Kolay Zımparalama	Sert film oluşturur.
Mükemmel yayılma	Uzun Ömürlü
Yüksek dolgu gücü	

KULLANIM ALANI

Her türlü mobilya , masif, ahşap, parke yüzeyinde kullanılabilir.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Tatbikattan önce yüzey zımparalanmalı ve uygulama yapılacak yüzey tozlardan arındırılmalıdır.

Uygulama:

Adolin Selülozik dolgu verniği selülozik tinerle %25-35 oranında inceltirilerek fırça ile 2-3 kat olarak uygulanır. Katlar arasında 15-20 dakika beklenmeli son kat uygulamasından 4-5 saat sonra zımpara yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Alkid + nitroselüloz	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Şeffaf	Dokunma kurması 5 - 10 dakika
Parlaklık	Yarı mat	Katlar arası bekleme : 15 - 20 dakika
Parlaklık (60°C)	40 - 50 Gloss	Toz tutmama kuruması 30 dakika
Katı Madde (ağırlıkça)	41 ± 2	Sert Kuruma 3 - 4 saat
Katı Madde (hacimce)		
Vizkozite (25°C,KU)	105 ± 5	
Yoğunluk (g/ml)	1	
Parlama Noktası	21°C' nin altındadır	

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Yaş film kalınlığı (mikron)	: 75-80	*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
Kuru film kalınlığı (mikron)	: 45-50	
Sarfiyat (m ² /L)	: 10 - 12	
Sarfiyat (m ² /Kg)	: 7 - 8	

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,75 Litre 2,5 Litre 12 Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 2 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.