

SELÜLOZİK MAT VERNİK**ÜRÜN TANIMI**

Alkid reçine esaslı nitroselüloz modifiyeli, hızlı kuruyan mat görünümlü ahşap verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hızlı Kuruma
Mat görünüm
Mükemmel yayılma
Kolay uygulama

KULLANIM ALANI

Her türlü mobilya uygulamasında son kat vernik olarak kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Poliüretan veya selülozik dolgu verniği ile hazırlanmış yüzeyler, kürlenmesini tamamlandıktan sonra sırasıyla 220 ve 400 kum zımpara ile zımparalanmalıdır. Son kat uygulamasına geçilmeden, yüzey zımpara tozundan arındırılmalıdır.

Uygulama:

Adolin Selülozik Mat Vernik hacimce %15-20 oranında selülozik tiner ile inceltirilerek 1 - 2 çapraz kat olarak pistole ile uygulanmalıdır. Katlar arasında tinerin buharlaşması için en az 20 - 30 dakika beklenmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Alkid + nitroselüloz	Kuruma Süreleri	(23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Şeffaf	Dokunma kurması	5 - 10 dakika
Parlaklık	Mat	Katlar arası bekleme :	5 - 10 dakika
Parlaklık (60°C)	7 ± 2	Toz tutmama kuruması	30 dakika
Katı Madde (ağırlıkça)	33 ± 2	Sert Kuruma	2 - 4 saat
Katı Madde (hacimce)			
Vizkozite (25°C,KU)	80-95		
Yoğunluk (g/ml)	0,98		
Parlama Noktası	21°C		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Yaş film kalınlığı (mikron)	: 75-80
Kuru film kalınlığı (mikron)	: 45-50
Sarfiyat (m ² /L)	: 10 - 12
Sarfiyat (m ² /Kg)	: 7 - 8

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,75 Litre 2,5 Litre 12 Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 2 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.