



## Teknik Bilgi Formu

# adolin

Boyada markanız

### LUX PLASTİK Mat Plastik İç Cephe Boyası

#### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı , akrilik kopolimer emülsiyon esaslı , inci mat görünümlü, son kat iç cephe boyasıdır.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Yüksek örtücülük | Silinebilir yapı |
| Uzun ömürlü      |                  |
| Kolay uygulama   |                  |
| Nefes alır       |                  |

#### KULLANIM ALANI

Özellikle Fuar standı uygulamalarında ve iç mekanlarda sıva, beton, sunta, briket gibi yüzeylere uygulanabilir.

#### UYGULAMA

##### Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmelidir. Eski boyalı veya duvar kâğıdı olan yüzeyler; Geçiş transfer astarı ,Tozuma karakteri yüksek yüzeyler Adobinder veya Alçı Macun Yüzey Astarı, Koyu renkli veya tamir görmüş yüzeyler Silikonlu Üniversal Astar ile astarlanmalı ve minimum 8 saat kuru-ması beklenmelidir.

##### Uygulama;

Lux Plastik iç cephe boyası hacimce %15-20 oranında incelti-meli ve fırça veya rulo yardımıyla 2 kat şeklinde uygulanmalı-dır. Katlar arası bekleme süresi minimum 4 saat olmalıdır. Uygulama yapılacak ortamın sıcaklığının 5°C den yüksek olma-sına dikkat edilmelidir.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                           |                       |                                                                 |              |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Reçine tipi               | Akrilik kopolimer     | <b>Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)</b> |              |
| Renk                      | Siyah, Beyaz, Kırmızı | Dokunma kurması                                                 | 1-2 saat     |
| Parlaklık                 | İnci Mat              | Toz tutmama kuruması:                                           | 4-5 saat     |
| Vizkozite (cPoises/25°C)  | 350 ± 25              | Katlar arası bekleme :                                          | 4 - 6 saat   |
| Yoğunluk (g/cm3 , 20°C)   | 1,50 ± 0,05           | Sert Kuruma                                                     | 12 - 24 saat |
| Katı madde (120°C / 30dk) | 60 ± 3                |                                                                 |              |
| PH                        | 8,5 ± 1               |                                                                 |              |

#### BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

İki katta yüzeye bağlı olarak;  
0,75 Litre ile 7 - 8 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.  
2,5 Litre ile 20 - 25 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir  
7,5 Litre ile 55 - 60 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir  
15 Litre ile 120 - 130 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir

Sarfiyat :  
210 - 230 gr/m<sup>2</sup>, 142 - 165 ml/m<sup>2</sup>

\*Belirtilen değerler alçı yüzey üzerine adobinder uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

#### DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambalajlama Bilgileri: | 0,75 Litre, 2,5 Litre, 7,5 Litre, 15 Litre                                                                                                           |
| Depolama Koşulları :   | Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir. |

#### SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.