

INDUPOX VERNİK 4/1 Solventli Epoksi Vernik (A KOMPONENTİ)**ÜRÜN TANIMI**

Çift komponentli, düşük viskoziteli, dolgunsuz, zemin kaplama malzemesi olarak kullanılan bir astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mükemmel yapışma
Kimyasal direnci yüksek
Aşınmaya dayanıklı
Sert film oluşturur

Fiziksel etkilere, darbelere dayanıklıdır.

KULLANIM ALANI

Beton yüzeylere koruma ve dekoratif amaçla kullanılır. Zemin kaplamalarından önce betona direk uygulama yapılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama yapılacak yüzey tamamen kürlenmiş, pas, yağ ve toz gibi her türlü kirden arındırılmış ve kuru olmalıdır.

Uygulama: Epoksi zemin astarı solventli ve sertleştiricisi 4 +1 oranında karıştırılır. Rulo yardımıyla zemine uygulanır. Uygulamadan 30 40 dakika sonra kirpi rulo ile zeminle astar arasında oluşan gaz tarama yapılarak alınır. 18-24 saat sonra zemin kaplama uygulaması yapılabilir. İşlenebilme süresi 50 dakkadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Epoksi reçine	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C de)	
Renk	Beyaz, Ral7004	Dokunma kurması	8 saat
Parlaklık	Parlak	Katlar arası bekleme :	18 saat
Parlaklık (60°C)	75-85 Gloss	Kimyasal kuruma	7 gün
Katı Madde (ağırlıkça)	78 ± 2	Karışım Ömrü (pot life)	50 dakika
Katı Madde (hacimce)		*23 ± 2°C %50 bağı nem şartlarında	
Vizkozite (25°C,KU)	86 ± 3		
Yoğunluk (g/ml)	1.55 - 1.60		
Parlama Noktası	20°C		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Yaş film kalınlığı (mikron)	: 75-80	*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
Kuru film kalınlığı (mikron)	: 45-50	*Uygun kuruma için ortam nemi %4 ü geçmemeli ve iyi havalandırılması gereklidir.
Sarfiyat (m ² /L)	: 9-11	
Sarfiyat (m ² /Kg)	: 8-10	

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	2,5 Kg set (2 Kg A+0,5 Kg B) 10 Kg set (8 Kg A + 2 Kg B) 20 Kg set (16 Kg A + 4 Kg B)
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

INDUPOX VERNİK 4/1 Solventli Epoksi Sertleştiricisi (B KOMPONENTİ)**ÜRÜN TANIMI**

Epoksi zemin astarı solventli ile belirlirtilen oranda karıştırılarak kullanılan şeffaf sertleştiricidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Şeffaf akışkan sıvı

KULLANIM ALANI

Epoksi zemin astarı solventli ile belirlirtilen oranda karıştırılarak kullanılır.

UYGULAMA

Solventli epoksi zemin astarı ile ile belirtilen oranda karıştırılarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	
Renk	Şeffaf
Katı Madde (ağırlıkça)	62 ± 2
Vizkozite (25°C,KU)	86 ± 3
Yoğunluk (g/ml)	0,93
Parlama Noktası	20°C

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,5Kg 2 Kg 4 Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.