



Teknik Bilgi Formu

adolin

Boyada markanız

FLORET SİLİKONLU DIŞ CEPHE

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı , akrilik kopolimer emülsiyon esaslı , silikon katkılı dış cephe boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Uzun Ömürlü	Kolay uygulama
Dört mevsim uygulama	Nefes alır
Kir tutmayan yapı	Kabarma yapmaz
Yüksek örtücülük	

KULLANIM ALANI

Her türlü dış yüzeyde güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise Adolin dış cephe macunu ile tamir edilmelidir. Tozuma karekteri yüksek yüzeyler İzolin 1/7 Akrilik astar ile astarlanmalı eski boyalı ve diğer yüzeyler Universal astar ile astarlanmalıdır.

Uygulama;

Floret Dış Cephe Hacimce %10-15 oranında inceltirilerek 3 saat arayla 2 kat şeklinde uygulanır. Fırça ve rulo ile uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Belirtilen Kartela Renkleri	Dokunma kurması: 1-2 saat
Parlaklık	Mat	Katlar arası bekleme: 2-4 saat
Vizkozite (cPois/25oC)	375 ± 25	Toz tutmama kuruması: 4-5 saat
Yoğunluk (g/cm ³ , 20°C)	1,45 ± 0,10	Sert Kuruma: 12-24 saat
Katı madde (120°C / 30dk)	62 ± 2	
PH	8,5 ± 1	

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

İki katta yüzeye bağlı olarak;
3,5 Kg ile 22 m² yüzey boyanabilir.
10 Kg ile 50 m² yüzey boyanabilir
20 Kg ile 100 m² yüzey boyanabilir

Sarfiyat :

150-190 gr/m², 100-130 ml/m

*Belirtilen değerler İzolin 1/7 akrilik astar uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	3,5 Kg. 10 Kg. 20Kg.
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.