



## Teknik Bilgi Formu

**adolin**  
Boyada markanız

### ELASTOMERİK DIŞ CEPHE KAPLAMASI

#### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı , akrilik kopolimer emülsiyon esaslı , elastik yapıda uzun ömürlü dış cephe kaplamasıdır.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Uzun Ömürlü          | Solmayan renkler         |
| Dört mevsim uygulama | Elastik yapı             |
| Kir tutmayan yapı    | Nefes alır               |
| Yüksek örtücülük     | Nem birikmesini engeller |

#### KULLANIM ALANI

Her türlü dış yüzeyde güvenle kullanılır.

#### UYGULAMA

##### Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise Adolin dış cephe macunu ile tamir edilmelidir. Tozuma karekteri yüksek yüzeyler Adobinder 1/9 konsantre astar ile astarlanmalı eski boyalı ve diğer yüzeyler Universal astar ile astarlanmalıdır.

##### Uygulama;

Elastomerik Dış Cephe Kaplaması uygulamasına geçilmeden önce karıştırılmalı, ilk kat hacimce %10 inceltirilerek, ikinci kat inceltirmeden 12 saat arayla iki kat şeklinde uygulanmalıdır. Tarama işlemi tek yöne doğru yapılmalıdır.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                           |                   |                                                                 |            |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Reçine tipi               | Akrilik kopolimer | <b>Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)</b> |            |
| Renk                      | Kartela renkleri  | Dokunma kurması                                                 | 2-3 saat   |
| Parlaklık                 | Mat               | Toz tutmama kuruması:                                           | 4-5 saat   |
| Vizkozite (cPoises/25oC)  | 375 ± 25          | Katlar arası bekleme :                                          | 12 saat    |
| Yoğunluk (g/cm3 , 20°C)   | 1,35 ± 0,05       | Sert Kuruma                                                     | 12-24 saat |
| Katı madde (120°C / 30dk) | 58 ± 3            |                                                                 |            |
| PH                        | 8,5 ± 1           |                                                                 |            |

#### BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;  
15 L ile 20-25 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir

Sarfiyat :  
150-200gr/m<sup>2</sup>, 100-140 ml/m<sup>2</sup>

\*Belirtilen değerler İzolin 1/7 akrilik astar uygulanarak doyurulmuş, yüzeyler için geçerli olup Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

#### DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambalajlama Bilgileri: | 15 Litre                                                                                                                                             |
| Depolama Koşulları :   | Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir. |

#### SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.