



Teknik Bilgi Formu

adolin

Boyada markanız

GEİŞ TRANSFER ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, eski boyalı yüzeyler için geliştirilmiş astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Silikon Katkılı	Kolay uygulama
Uzun Ömürlü	Nefes alır
Dört mevsim uygulama	Kabarma yapmaz
Su itici	Kokusuz Yapı

KULLANIM ALANI

İç ve dış cephelerde; brüt beton, sıva, alçı, levha gibi tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarık kısımlardan temizlenmeli, Tamir gerektiren yerler var ise tamir edilmeli, Eski solvent bazlı yüzeler zımpara yardımıyla pürüzlendirilmeli ve zımpara tozundan arındırılmalıdır.

Uygulama;

Geiş transfer Astarı %10 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile tek kat olarak uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Akrilik kopolimer	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Şeffaf	Dokunma kurması: 1-2 saat
Parlaklık	Parlak	Toz tutmama kuruması: 3-4 saat
Vizkozite (cPois/25oC)	180 ± 25	Sert Kuruma: 12 saat
Yoğunluk (g/cm ³ , 20°C)	1.59 ± 0,10	
Katı madde (120°C / 30dk)	65 ± 2	
PH	8,5 ± 1	

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağılı olarak;
3,5 Kg ile 25 m² yüzey astarlanabilir.
10 Kg ile 70 m² yüzey astarlanabilir.
20 Kg ile 140 m² yüzey astarlanabilir.

Sarfiyat :
150-200 gr/m², 100-140 ml/m²

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	3,5 Kg. 10 Kg. 20 Kg.
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.