



## Teknik Bilgi Formu

# adolin

Boyada markanız

### DIŞ CEPHE MACUNU

#### ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı, dış cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş yüzey düzeltme macunudur.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Esnek Yapı                | Kolay uygulama |
| Uzun Ömürlü               | Nefes alır     |
| Hızlı Kuruma              | Kabarma yapmaz |
| Su ve neme karşı dirençli | Kokusuz Yapı   |

#### KULLANIM ALANI

Dış cephelerde çatlak onarımı ve çatlak oluşumunu önleme amacıyla tüm yüzeylerde kullanılır.

#### UYGULAMA

##### Yüzey Hazırlığı;

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, toz ve kabarik kısımlardan temizlenmeli uygulama öncesi yüzey Adobinder 1/9 konsantre astar veya İzolin 1/7 akrilik astar ile astarlanmalıdır.

##### Uygulama;

Mala ile uygulanır. geniş çatlaklarda 12 saat arayla 2 kat şeklinde uygulanmalıdır. Zımparalama 24 saat sonra yapılmalıdır.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                     |                   |                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Reçine tipi                         | Akrilik kopolimer | <b>Kuruma Süreleri</b> (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında) |
| Renk                                | Sarımsı           | Dokunma kurması: 2-4 saat                                       |
| Parlaklık                           | Mat               | Toz tutmama kuruması: 4-5 saat                                  |
| Vizkozite (cPois/25oC)              | 1000 ± 50         | Sert Kuruma: 24 saat                                            |
| Yoğunluk (g/cm <sup>3</sup> , 20°C) | 1.91              |                                                                 |
| Katı madde (120°C / 30dk)           | 79 ± 2            |                                                                 |
| PH                                  | 8,5 ± 1           |                                                                 |

#### BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;  
25 Kg ile 20-25 m<sup>2</sup> yüzey astarlanabilir.

\*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

#### DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambalajlama Bilgileri: | 25 Kg.                                                                                                                                               |
| Depolama Koşulları :   | Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir. |

#### SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki sağlık ve güvenlik ifadelerine dikkat ediniz. Ürüne ait güvenlik ve bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.