

**LUX SENTETİK BOYA****ÜRÜN TANIMI**

Solvent bazlı, iç ve dış mekanlarda kullanılan alkid esaslı, yüksek parlaklıkta, son kat bir boyadır

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

Mükemmel örtücülük  
Kolay ve rahat sürülür  
İz bırakmaz  
Mükemmel yayılma

Hızlı Kuruma  
Fiziksel etkilere, darbelere dayanıklıdır.  
Sararmaya karşı dirençlidir

**KULLANIM ALANI**

Lux Sentetik Boya iç ve dış mekanlarda sıva, ahşap, metal, tuğla ve benzeri yüzeylerde güvenle kullanılır.

**UYGULAMA****Yüzey Hazırlığı:**

Metal yüzeyler: Yüzey kir, pas yağ ve kabarmış boyalardan temizlenmeli, tercihe göre sentetik süper astar veya antipas ile astarlanmalıdır.

Ahşap yüzeyler: Budaklar yakılıp, astar macun işleminden sonra son kat boya uygulamasına geçilmelidir.

Astarlama işleminden sonra 12 saat kuruma beklenmelidir.

**Uygulama:**

Lux sentetik boya uygulamasına geçilmeden önce iyice karıştırılmalı ve sentetik tiner ile % 6-8 oranında inceltilerek 3 saat arayla 2 kat şeklinde uygulanmalıdır.

Fırça, rulo, havalı veya havasız püskürtme ile tatbik edilebilir.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

| Reçine tipi            | Alkid                     | Kuruma Süreleri        | (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında) |
|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Renk                   | Sentetik Kartela renkleri | Dokunma kurması        | 3-4 saat                                 |
| Parlaklık              | Parlak                    | Katlar arası bekleme : | 3 saat                                   |
| Parlaklık (60°C)       | 85-90 Gloss               | Toz tutmama kuruması   | 3-4 saat                                 |
| Katı Madde (ağırlıkça) | 70 ± 2                    | Sert Kuruma            | 12-18saat                                |
| Vizkozite (25°C,KU)    | 105 ± 5                   |                        |                                          |
| Yoğunluk (g/ml)        | 1,20± 0,05                |                        |                                          |
| Parlama Noktası        | 42°C                      |                        |                                          |

**BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT**

İki katta yüzeye bağlı olarak

0,75 Litre ile 4-5 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

2,5 Litre ile 16-18m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir

12Litre ile 70-80 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir

\*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

**DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ**

Ambalajlama Bilgileri: 0,75 Litre 2,5 Litre 12 Litre 15 Litre

Depolama Koşulları : Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

**TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ**

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

**TSE SINIFLANDIRMASI**

TS 39' a uygundur. TSE belgesine sahiptir.