

**SÜPER ANTİPAS****ÜRÜN TANIMI**

Solvent bazlı, Alkid esaslı, yüksek pas önleme gücüne sahip, sentetik astar boyadır.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Antikorozyf yapı       | Mükemmel yayılma                            |
| Mükemmel örtücülük     | Hızlı kuruma                                |
| Kolay ve rahat sürülür | Rutubete ve tuzlu suya dayanıklı yapı       |
| İz bırakmaz            | Fiziksel ve kimyasal etkilere dayanıklıdır. |

**KULLANIM ALANI**

İç ve dış mekanlarda her türlü metal yüzeylerde, özellikle demir-çelik gibi malzemelerin paslanmasını önlemek için kullanılan koruyucu bir boyadır.

**UYGULAMA****Yüzey Hazırlığı :**

Uygulama yapılacak yüzey tel fırça, zımpara, raspa veya kumlama ile iyice temizlenir. Temizlenen yüzeyler Adolin Sentetik Tiner ile silinmelidir.

**Uygulama :**

Pandalin antipas %6-8 oranında Sentetik Tiner ile inceltiilerek 1 veya 2 kat uygulanır. Uygulama fırça, rulo veya pistole ile yapılabilir. Son kat uygulamasına geçilmeden 4-5 saat kuruma beklenmelidir.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

|                        |               |                                                                 |          |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Reçine tipi            | Alkid         | <b>Kuruma Süreleri</b> (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında) |          |
| Renk                   | Gri , Kırmızı | Dokunma kurması                                                 | 1-2 saat |
| Parlaklık              | Mat           | Katlar arası bekleme :                                          | 4-5 saat |
| Parlaklık (60°C)       | 6 - 9 Gloss   | Toz tutmama kuruması                                            | 5-6 saat |
| Katı Madde (ağırlıkça) | 85± 3         | Sert Kuruma                                                     | 12 saat  |
| Vizkozite (25°C,KU)    | 105 ± 5       |                                                                 |          |
| Yoğunluk (g/ml)        | 1,51 ± 2      |                                                                 |          |
| Parlama Noktası        | 42°C          |                                                                 |          |

**BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT**

Tek katta yüzeye bağlı olarak

1 Kg ile 6,5 - 7 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

3 Kg ile 19 - 20 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir

20 Kg ile 110 - 120m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir

\*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

**DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ**

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambalajlama Bilgileri: | 1 Kg, 3 Kg, 20 Kg                                                                                                                                    |
| Depolama Koşulları :   | Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 2 yıl saklanabilir. |

**TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ**

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

**TSE SINIFLANDIRMASI**

TS 11651' e uygundur. TSE belgesine sahiptir.