

ADOTEX VERNİKLİ WOODSTAIN**ÜRÜN TANIMI**

Modifiye alkid reçine esalı, şeffaf, parlak, dekoratif ahşap verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Şeffaf yapı	Ahşabın doğal görüntüsünü korur
Kullanıma hazır.	Astarsız kullanım
Çizilme ve aşınma direnci yüksek	Yüzeyde koruyucu film tabakası oluşturur
Ahşabın nefes almasını sağlar	Solmayan renkler

KULLANIM ALANI

İç ve dış tüm ahşap yüzeylerde dekoratif amaçla kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, yağ, tozdan temizlenmeli, budaklardaki reçine Adolin selülozik tiner ile silinmelidir. Küf, mantar, tahta kurtlarına karşı daha güçlü koruma için Adotex dekoratif woodstain uygulanması tavsiye edilir. Eski boyalı yüzeyler Adolin selülozik tiner ile temizlenmelidir.

Uygulama:

Adotex Vernikli Woodstain uygulama öncesi iyice karıştırılmalı fırça, rulo veya pistle yardımıyla 8 saat arayla iki kat şeklinde uygulanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Alkid	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)	
Renk	Kartela renkleri	Dokunma kurması	1 - 2 saat
Parlaklık	Parlak	Toz tutmama kuruması	3 - 4 saat
Parlaklık (60°C)	85-90 Gloss	Katlar arası bekleme :	8 saat
Katı Madde (ağırlıkça)	60 ± 2	Sert Kuruma	8 saat
Vizkozite (25°C,KU)	135 ± 5		
Yoğunluk (g/ml)	1,15 ± 0,05		
Parlama Noktası	38°C		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta ahşabın cinsine bağlı olarak;
0,75 Litre ile 9 - 10 m² yüzey boyanabilir.
2,5 Litre ile 30 - 35m² yüzey boyanabilir
12 Kg ile 130 - 140 m2 yüzey boyanabilir

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,75 Litre 2,5 Litre , 12 Kg.
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5 , 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.