

SENTETİK OTO BOYASI İRİ METAL

ÜRÜN TANIMI Modifiye alkid reçine esaslı dış etkenlere dayanıklı yüksek parlaklıkta son kat boyadır.

**ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ**

- Yüksek örtücülük
- Kalıcı parlaklık
- Hızlı kuruma
- Fiziksel etki ve darbelere dayanım
- Mükemmel yapışma

**KULLANIM
ALANI**

Makine aksamaları, tarım, ev, bahçe aletleri boyamalarında, traktör, römork, oto radyatör aksamaları gibi yüzeylerde, varil, vana, çelik dolap ve çelik masa gibi her türlü metal aksam uygulamasında güvenle kullanılır.

**ÖNERİLEN
UYGULAMA**

Yüzey Hazırlığı: Uygulama öncesi yüzey toz, pas, yağ gibi kirlere arındırılmalı, en az ST2 derecesinde kumlanmalı ve Adolin Rapid Astar ile astarlanmalıdır. Astar uygulaması tamamlandıktan sonra 12 saat kuruma beklenmelidir.

Uygulama: Sentetik oto boyası, sentetik tiner ile %5-10 oranında inceltilmeli ve pistole açısı 40°-80° arasında olacak şekilde 4-5 bar basınçla uygulanmalıdır. İkinci kat uygulama 2-3 saat sonra yapılması önerilir.

**TEKNİK
ÖZELLİKLER**

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Parlaklık	85-95 gloss
Viskozite (25°C) (KU)	80-90
Katı Madde % (Ağırlıkça)	52,5
Yoğunluk g/ml	1,10-1,20 g/ml
Renk	Metalik Gümüş Gri

KURUMA SÜRELERİ

Toz Tutmama Kuruması	30-60 dk
Dokunma Kuruması	6-8 saat
Sert Kuruma	24 saat

**BOYADIĞI
ALAN SARFIYAT**

BOYANABİLEN ALAN	KURU FİLM	YAŞ FİLM	TEORİK YAYILMA
ÖNERİLEN (MİKRON)	50	100	7-8 m ² /kg

**DEPOLAMA VE
AMBALAJ
BİLGİLERİ**

Ambalajlama Bilgileri: 0,75 kg, 2,5 kg, 15 kg
Depolama Koşulları: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

**TEHLİKE VE
GÜVENLİK
BİLGİLERİ**

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.