

ENDÜSTRİYEL İRİ METAL

ÜRÜN TANIMI Endüstriyel İri Metal, Stiren Alkid esaslı, hava kurumalı parlak son kat boyadır

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hızlı Kuruma
- Ekstra Parlak
- Uzun Ömürlü
- Mükemmel Yapışma
- Yüksek Örtücülük

KULLANIM ALANI

Makine aksamları, tarım, ev, bahçe aletleri boyamalarında, traktör, römork, oto radyatör aksamları gibi yüzeylerde, varil, vana, çelik dolap ve çelik masa gibi her türlü metal aksam uygulamasında güvenle kullanılır.

ÖNERİLEN UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı: Uygulama öncesi yüzey toz, pas, yağ gibi kirlerden arındırılmalı, en az ST2 derecesinde kumlanmalı ve Adolin Rapid Astar ile astarlanmalıdır. Astar uygulaması tamamlandıktan sonra 12 saat kuruma beklenmelidir.

Uygulama: Endüstriyel İri Metal, endüstriyel tiner ile %20-25 oranında inceltilmeli ve pistole açısı 40° - 80° arasında olacak şekilde uygulanmalıdır. İkinci kat uygulama 1-2 saat sonra yapılması önerilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Viskozite (25°C) (KU)	100±5
Katı Madde % (Ağırlıkça)	65±2
Yoğunluk g/ml	1,25±0,05
Renk	Metalik Gümüş Gri

KURUMA SÜRELERİ

Toz Tutmama Kuruması	20-25 dk
Dokunma Kuruması	40-45 dk
Sert Kuruma	2-3 saat

BOYADIĞI ALAN SARFIYAT

BOYANABİLEN ALAN	KURU FİLM	YAŞ FİLM	TEORİK YAYILMA
ÖNERİLEN (MİKRON)	50	80	12-14 m ² /kg

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri: 0,75 kg, 2,5 kg, 15 kg
Depolama Koşulları: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.