

ALÜMİNYUM YALDIZ**ÜRÜN TANIMI**

Hidrokarbon reçine esaslı, alüminyum pigment ile kombine edilmiş çabuk kuruyan, metal aksam boyasıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

250°C sıcaklık dayanımı

Kullanıma hazır.

Metalik görünüm

Hızlı kuruma

KULLANIM ALANI

Her türlü metal yüzeyde, soba, baca, egzoz borularında güvenle kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, yağ, tozdan temizlenmelidir

Uygulama:

Adolin alüminyum yıldız kullanıma hazırdır. İyice karıştırılıp fırça veya pistole ile uygulanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Hidrokarbon reçine	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Alüminyum	Dokunma kurması 10 - 15 dakika
Parlaklık	Parlak	Toz tutmama kuruması 15 dakika
Parlaklık (60°C)	45-50 Gloss	Katlar arası bekleme : 1 saat
Katı Madde (ağırlıkça)	60 ± 2	Sert Kuruma 3-4 saat
Vizkozite (25°C, KU)	Akışkan sıvı	
Yoğunluk (g/ml)	0,96 ± 0,05	
Parlama Noktası	21°C	

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;
0,70 Litre ile 9 - 10 m² yüzey boyanabilir.

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri: 0,09 Litre 0,2 Litre 0,375 Litre 0,7 Litre 2,5 Litre 12 Litre, 15 Litre
Depolama Koşulları : Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5 , 35 °C sıcaklıkta 2 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.