

AFC 100 1K ZEMİN BOYASI**ÜRÜN TANIMI**

Akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, hızlı kuruyan, beton ve asfalt yüzeylere uygulanabilen yarı mat zemin boyasıdır.

**ÜRÜN
ÖZELLİKLERİ**

- Hızlı Kuruma
- Mükemmel Yapışma
- Aşınma Dayanımı Yüksek
- Fiziksel etkilere ve darbelere dayanıklı
- Temizlik kimyasallarına dayanıklı
- Pürüzsüz, sert ve elastik film oluşturur

**KULLANIM
ALANI**

Özel kimyasal yapısı sayesinde, her türlü araç ve yaya trafiği olan alanlarda, bisiklet yolları, depolar, yürüme yolları, mağaza ve ofis zeminlerinde, beton, parke, taş, tuğla gibi zeminlerde kullanılabilir.

**ÖNERİLEN
UYGULAMA****Yüzey Hazırlığı**

Uygulama yapılacak yüzey, her türlü kir, toz, yağ ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Yüksek dayanımlı yüzeyler için, kumlama işlemi yapılmalıdır. Yüzeyde bulunan çatlak, yarık ve çukurlar tamir edilmelidir.

Uygulama

Ortam sıcaklığı 5-35°C aralığında, bağıl nem %80'i geçmeyecek şekilde yapılmalıdır. %30-35 oranında Adolin Selülozik Ex-Ex Tinerle inceltme yaparak 2 saat arayla 2 kat şeklinde uygulanır. Kullanım öncesi homojen bir karışım elde edilene kadar iyice karıştırılmalıdır. Fırça, rulo ve pistole ile uygulanabilir. Hava şartlarına bağlı olarak uygulamadan 8 saat sonra yaya trafiğine, 24 saat sonra ise araç trafiğine açılır. Bu değerler soğuk havalarda değişiklik gösterebilir.

**TEKNİK
ÖZELLİKLER****TEKNİK ÖZELLİKLER**

Katı Madde % (Ağırlıkça)	70-71
Yoğunluk g/ml	1,30±0,2
Parlaklık	Yarı mat
Renk	Tüm RAL Renkleri

KURUMA SÜRELERİ

Toz Tutmama Kuruması	5-10 dk
Dokunma Kuruması	15-20 dk
Tam Kuruma	24 saat

**BOYADIĞI
ALAN SARFIYAT**

İki katta yüzeye bağlı olarak, 3-5 m²/kg alan boyanır. (45±5 kuru film kalınlığında)

**DEPOLAMA VE
AMBALAJ
BİLGİLERİ**

Ambalajlama Bilgileri: 18 Kg, 4 Kg
Depolama Koşulları: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE
GÜVENLİK
BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
