

GLAZOLİN TAŞ VERNİK**ÜRÜN TANIMI**

Sentetik reçine esaslı, silikon modifiyeli, zayıf asit ve bazik çözeltilere dayanıklı, şeffaf ve parlak görünümlü doğal taş verniğidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Şeffaf	Yüksek UV direnci
Parlak film oluşturur	Fiziksel etkilere, darbelere dayanıklı
Su İzolasyonu sağlar	Sararmaya karşı dirençlidir
Mükemmel yayılma	Su iticidir

KULLANIM ALANI

Her türlü sıva, ahşap, beton, eternit, sunta, gaz beton, tuğla, prefabrik yapı elemanları ve bunlara benzer yüzeylere uygulanabilir. Su bazlı boya uygulanmış yüzeylere koruyucu amaçla kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Yüzeyler kir, pas yağ ve kabarmış boyalardan temizlenmeli ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama:

Glazolin taş vernik kullanıma hazırdır. Yaş üstüne yaş olmak üzere ikat şeklinde uygulanmalıdır. Arzu edilirse %5 oranında sentetik tiner ile inceltiler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Termoplastik	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)	
Renk	Beyaz	Dokunma kurması	4-5 saat
Parlaklık	Parlak	Toz tutmama kuruması :	7-8 saat
Parlaklık (60°C)	85-90 Gloss	Sert Kuruma	12 saat
Katı Madde (ağırlıkça)	70 ± 2	Tam kuruma	72 saat
Vizkozite (25°C,KU)	105 ± 5		
Yoğunluk (g/ml)	1,20± 0,05		
Parlama Noktası	36°C		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Yaş film kalınlığı (mikron)	: 150-160
Kuru film kalınlığı (mikron)	: 130-140
Sarfiyat (m ² /L)	: 6-7
Sarfiyat (m ² /Kg)	: 4-5

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri (Net):	0,750 L 2,5 L 12 Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.