

DECOFER**ÜRÜN TANIMI**

Alkid reçine esaslı, güneş ışınları ve çevresel faktörlere karşı dayanıklı metalik ve parlak görünümlü son kat boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yüksek UV dayanım	Kolay uygulama
Hızlı kuruma	İç ve dış cephe kullanımına uygun
Mükemmel yapışma	Uzun ömürlü
Metalik görünüm	Çizilmelere ve darbelere dayanıklı yapı

KULLANIM ALANI

Her türlü metal, ahşap, ferforje gibi yüzeylerde koruyucu ve dekoratif görünüm kazandırmak için kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ, toz gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Yüzey hafifçe zımparalanarak zımpara tozu temizlenmelidir.

Uygulama:

Hacmen %15 oranında Endüstriyel tiner ile inceltilmeli ve fırça veya rulo yardımıyla uygulama yapılmalıdır. Sentetik boyalı yüzeylere uygulanmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Alkid	Kuruma Süreleri	(23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)
Renk	Altın,Bakır,Gümüş	Dokunma kurması	30 - 40 dakika
Parlaklık	Mat	Toz tutmama kuruması	15 dakika
Parlaklık (60°C)	85 ± 5 Gloss	Katlar arası bekleme :	2 - 3 saat
Katı Madde (ağırlıkça)	60 ± 2	Sert Kuruma	12 saat
Vizkozite (25°C,KU)	95 ± 5		
Yoğunluk (g/ml)	1,05 ± 0,1		
Parlama Noktası	21°C		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Tek katta yüzeye bağlı olarak;
0,75 Litre ile 6 - 8 m² yüzey boyanabilir.
2,5 Litre ile 20 - 25 m² yüzey boyanabilir
12 Kg. ile 100 - 120 m² yüzey boyanabilir

*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,20L 0,375L 0,75 L 2,5 L 12 Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5 , 35 °C sıcaklıkta 2 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.