

RAPİD ENDÜSTRİYEL ASTAR**ÜRÜN TANIMI**

Stiren alkid reçine esaslı astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Hızlı Kuruma
Metal yüzeylere iyi yapışma
Yüksek örtücülük
Kolay uygulama

Mat görünüm

KULLANIM ALANI

Makine aksamaları, tarım, ev, bahçe aletleri boyamalarında, traktör, römork, oto radyatör aksamaları gibi yüzeylerde, varil, vana, çelik dolap ve çelik masa gibi her türlü metal aksam uygulamasında güvenle kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Uygulama öncesi yüzey toz, pas, yağ gibi kirlerden arındırılmalı, ve astar uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama:

Rapid Endüstriyel astar endüstriyel tiner ile %30-40 oranında inceltilmeli ve pistole açısı 40° - 80° arasında olacak şekilde uygulanmalıdır. Son kat uygulamanın 1 gün sonra yapılması önerilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Alkid	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C ve %50 bağıl nem koşullarında)	
Renk	Gri, Koyu gri, Kırmızı,Ral7004	Dokunma kurması	10-15 dakika
Parlaklık	Mat	Toz tutmama kuruması	20-30 dakika
Parlaklık (60°C)	4-7 Gloss	Katlar arası bekleme :	1-2 saat
Katı Madde (%ağırlıkça)	73 ± 2	Sert Kuruma	2-3 saat
Vizkozite (25°C,KU)	100 ± 5		
Yoğunluk (g/ml)	1,60± 0,05		
Parlama Noktası	21°C		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Yaş film kalınlığı (mikron)	: 75-80	*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
Kuru film kalınlığı (mikron)	: 45-50	
Sarfiyat (m ² /L)	: 12-14	
Sarfiyat (m ² /Kg)	: 7-8	

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,75 Kg 3 Kg 15 Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.