

INDUPOX ASTAR 7/1 Solventli Epoksi Astar (A komponenti)**ÜRÜN TANIMI**

Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı ve poliamid sertleştirici ile kürlenene astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mükemmel yapışma	Antikorozyf
Kimyasal direnci yüksek	Fiziksel etkilere, darbelere dayanıklıdır.
Aşınmaya dayanıklı	
Sert film oluşturur	

KULLANIM ALANI

Çelik, döküm ve alüminyum yüzeylerde, koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Metal yüzeyler en az Sa1/2 derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde epoksi astar uygulaması yapılmalıdır. Yüzey her türlü toz, kir, pas ve nemden temizlenmelidir.

Uygulama:

1.Komponent ile 2.Komponent 7+1 oranında karıştırılmalı. "Adolin Epoksi Tiner" ile %20-25 oranında inceltip pistole ile uygulama yapılmalıdır. 2 Atü ve 0,5 metre uzaklıktan uygulama yapılması tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Epoksi reçine	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C de)	
Renk	Ral 7035	Dokunma kurması	6-8 saat
Parlaklık	İpek Mat	Katlar arası bekleme :	24 saat
Parlaklık (60°C)	12 ± 2 Gloss	Toz tutmama kuruması:	40-50 dakika
Katı Madde (ağırlıkça)	76 ± 2	Kimyasal kuruma	7 gün
Katı Madde (hacimce)		Karışım Ömrü (pot life)	3 saat
Vizkozite (25°C,KU)	86 ± 3	*23 ± 2°C %50 bağı nem şartlarında	
Yoğunluk (g/ml)	1.5 - 1.55		
Parlama Noktası	20°C		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Yaş film kalınlığı (mikron)	: 75-80	*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
Kuru film kalınlığı (mikron)	: 45-50	*Uygun kuruma için ortam nemi %4 ü geçmemeli ve iyi havalandırılması gereklidir.
Sarfiyat (m ² /L)	: 6-7	
Sarfiyat (m ² /Kg)	: 4-5	

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	2,5 Kg Set (2,18 Kg A + 0,310 Kg B) 20 Kg Set (17,5Kg A + 2,5Kg B)
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

INDUPOX ASTAR 7/1 Solventli Epoksi Sertleştirici (B)**ÜRÜN TANIMI**

Poliamid esaslı sertleştiricidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Şeffaf akışkan sıvı

KULLANIM ALANI

Solventli epoksi sistemlerde epoksi boya sertleştiricisi olarak kullanılır.

UYGULAMA

Solventli epoksi astar ile belirtilen oranda karıştırılarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Poliamid
Renk	Sarımsı şeffaf
Katı Madde (ağırlıkça)	62 ± 2
Vizkozite (25°C,KU)	86 ± 3
Yoğunluk (g/ml)	0,93
Parlama Noktası	20°C

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,310 Kg 2,5 Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.