

ADOPOX SON KAT 4/1 Solventsiz Epoksi Zemin Kaplaması (A KOMPONENTİ)**ÜRÜN TANIMI**

Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı son kat zemin kaplamasıdır..

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mükemmel yapışma	Antikorozyf
Kimyasal direnci yüksek	Fiziksel etkilere, darbelere dayanıklıdır.
Aşınmaya dayanıklı	
Sert film oluşturur	

KULLANIM ALANI

Endüstriyel tesisler, ilaç ve gıda üretimi yapılan alanlar, otomotiv tesisleri vb alanlarda koruyucu ve dekoratif amaçla zemin kaplaması olarak kullanılır.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı:**

Kürlenmesi tamamlanmış zemin, tam pürüzlü veya yarı pürüzlü hale getirilmeli, toz, kir, pas ve yağdan tamamen arındırılarak epoksi zemin kaplama astarı ile astarlanmalıdır. *Uygulama öncesi zeminin tamamen kuru ve nemden arındırılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulama:

A Komponenti ve B Komponenti ile 4+1 oranında hazırlanan karışım Master, Mala, Taraklı mala ile yüzeye yayılmalı, kaplama ile zemin arasında oluşan gaz kirpi rulo yardımıyla alınmalıdır. Karışım ve uygulama 1 saat içinde tamamlanmalıdır. Geniş alanlarda kısım kısım uygulama yapılması tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Epoksi reçine	Kuruma Süreleri (23 ± 2°C de)	
Renk	Beyaz, Ral7004	Dokunma kurması	6-8 saat
Parlaklık	Parlak	Katlar arası bekleme :	24 saat
Parlaklık (60°C)	90 Gloss	Kimyasal kuruma	7 gün
Katı Madde (ağırlıkça)	78 ± 2		
Katı Madde (hacimce)		Karışım Ömrü (pot life)	1 saat
Vizkozite (25°C,KU)	150 ± 3	*23 ± 2°C %50 bağıl nem şartlarında	
Yoğunluk (g/ml)	1.60 - 1.70		
Parlama Noktası	20°C		

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Yaş film kalınlığı (mikron)	: 350	*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
Kuru film kalınlığı (mikron)	: 350	*Uygun kuruma için ortam nemi %4 ü geçmemeli ve iyi havalandırılması gereklidir.
Sarfiyat (m ² /L)	: 7-8	
Sarfiyat (m ² /Kg)	: 5-6	

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	2,5 Kg Set (2 Kg A + 0,5 Kg B) 20 Kg Set (16Kg A + 4Kg B)
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

ADOPOX SON KAT 4/1 Solventsiz Epoksi Zemin Kaplaması (B KOMPONENTİ)**ÜRÜN TANIMI**

Solventsiz epoksi zemin kaplaması sertleştiricisidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Şeffaf akışkan sıvı

KULLANIM ALANI

Solventsiz epoksi sistemlerde epoksi boya sertleştiricisi olarak kullanılır.

UYGULAMA

Solventsiz epoksi zemin kaplaması ile belirtilen oranda karıştırılarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Poliamid
Renk	Şeffaf
Katı Madde (ağırlıkça)	62 ± 2
Vizkozite (25°C,KU)	86 ± 3
Yoğunluk (g/ml)	0,93
Parlama Noktası	20°C

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,5Kg 4Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5, 35 °C sıcaklıkta 3 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.