

ADOPOX HOBBY RESIN (EPOKSİ REÇİNE) (A KOMPONENTİ)

ÜRÜN TANIMI

Ahşap projeleri, bijuteri uygulamaları, dekoratif zemin kaplamaları için geliştirilmiş su berraklığına sahip, parlak görünümlü solventsiz epoksi reçinedir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çift bileşenli
- Reaksiyon kurumalı
- Kalıcı ve parlak görünüm
- Yüksek dayanıma sahip, fiziksel etkilere ve darbelere dayanıklıdır.

KULLANIM ALANI

Masalar, sehpa, tepsiler gibi ahşap projelerinde, kolye, anahtarlık, küpe gibi bijuteri uygulamalarında, zemin ve tezgâh gibi yapısal uygulamalarda güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan tamamen arındırılmıştır. Yüzey temiz olmalıdır.

Uygulama:

Uygulama alanı için ortam sıcaklığı 15°C ile 35°C arasında olmalıdır. 100 birim A komponenti 60 birim B komponenti ile karıştırılır ve 20 dakika içinde döküm şeklinde uygulanır.

Döküm işlemi sonrası oluşabilecek hava kabarcıkları pürmüz veya sıcak hava tabancası ile giderilir ve kürlenme (sertleşme) için beklemeye bırakılır. (Uygulama yapılacak yüzey teraziye alınmalıdır.)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Epoksi reçine	(23 ± 2°C de)
Renk	Şeffaf	
Parlaklık	Parlak	
Katı Madde	99 ± 2	
Vizkozite (25°C, mPa.s)	700-800	
Yoğunluk (g/ml)	1.13 ± 0,02	
İnceltme	Selülozik tiner	
		Kuruma Süreleri
		Dokunma kuruması 18 saat
		Sert kuruma 24 saat
		Katlar arası bekleme 7 gün
		Karışım Ömrü (pot life) 75 dakika
		*23 ± 2°C %50 bağıl nem şartlarında

KAPLAMA ALANI - SARFIYAT

Sarfiyat (m ² /L)	: 2,4 kg ile 20x20 cm'lik alana 4mm kalınlığında döküm yapılabilir.	* Belirtilen değerler laboratuvar ortamında tespit edilmiş olup, kesin sarfiyat kontrolü için numune çalışması yapılmalıdır.
------------------------------	---	--

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	2,4 Kg Set (1,5 Kg A + 0,9 Kg B) 0,8 Kg Set (0,5 A + 0,3 B)
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak, 5°C ve 35 °C sıcaklıkta 1 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

ADOPOX HOBBY HARDNER (B KOMPONENTİ)**ÜRÜN TANIMI**

Solventsiz epoksi sertleştiricisidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Şeffaf akışkan sıvı.

KULLANIM ALANI

Solventsiz epoksi sistemlerde epoksi boya sertleştiricisi olarak kullanılır.

UYGULAMA

Solventsiz epoksi reçine ile belirtilen oranda karıştırılarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Şeffaf sıvı
Vizkozite (25°C,cPs)	200-400
Yoğunluk (g/ml)	1.03 ± 0.5

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	0,9Kg / 0,3Kg
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak ve 35 °C sıcaklıkta 1 yıl saklanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.