

ADOPOX ASTAR 2/1 Solventsiz Epoksi Zemin Astarı (A KOMPONENTİ)

ÜRÜN TANIMI

Çift komponentli, düşük viskoziteli, dolgusuz, zemin kaplama malzemesi olarak kullanılan bir astardır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Mükemmel yapışma	Aşınmaya dayanıklı
Kimyasal direnci yüksek	Sert film oluşturur

KULLANIM ALANI

Beton yüzeylere koruyucu ve dekoratif özellikler için kullanılır. Zemin kaplamalarından önce betona direk uygulama yapılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlığı:

Yüzeyin kürlenmesini tamamlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Pürüzsüz yüzeyler tam pürüzlü veya yarı pürüzlü olacak şekilde hazırlanmalı ve, yağ, kir, toz benzeri her türlü etkenden arındırılmış ve kuru olmalıdır.

Uygulama:

Epoksi zemin astarı ve sertleştiricisi karıştırılır.

Rulo yardımıyla zemine uygulanır. Uygulamadan 30 40 dakika sonra kirpi rulo ile zeminle astar arasında oluşan gaz tarama yapılarak alı-

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Renk	Şeffaf	Dokunma kurması (23 ± 2°C de)
Parlaklık		Parlak	Katlar arası bekleme :
Parlaklık (60°C)		90 Gloss	24 saat
Katı Madde (ağırlıkça)		78 ± 2	Kimyasal kuruma
Katı Madde (hacimce)		105 ± 31	Karışım Ömrü (pot life)
Vizkozite (25°C,KU)			7 gün
Yoğunluk (g/ml)			50 dakika
Parlama Noktası		Kuruma Süreleri	
Epoksi reçine			6-8 saat

BOYADIĞI ALAN - SARFIYAT

Yaş film kalınlığı (mikron)	Sarfiyat (m ² /Kg)	*Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
Kuru film kalınlığı (mikron)	: 75-80	*Uygun kuruma için ortam nemi %4 ü geçmemeli ve iyi havalandırılması gereklidir.
Sarfiyat (m ² /L)	: 45-50	

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri:	12 Kg set (8 Kg A + 4 Kg B)
Depolama Koşulları :	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan,

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.

ADOPOX ASTAR 2/1 Solventsiz Epoksi Sertleştiricisi (B KOMPONENTİ)**ÜRÜN**

Epoksi zemin astarı ile belirlirtilen oranda karıştırarak kullanılan şeffaf sertleştiricidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Şeffaf akışkan sıvı

KULLANIM ALANI

Epoksi zemin astarısolventsiz ile belirlirtilen oranda karıştırarak kullanılır.

UYGULAMA

Solventli epoksi son kat ile belirtilen oranda karıştırılarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Reçine tipi	Yoğunluk (g/ml)	62 ± 2
Renk	Parlama Noktası	86 ± 3
Katı Madde (ağırlıkça)		0,93
Vizkozite (25°C,KU)	Şeffaf	20°C

DEPOLAMA VE AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri: 4 Kg

Depolama Koşulları : Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan,

TEHLİKE VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.

Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.