

## ADOPOX OPE EFFECT (A KOMPONENT)

### Portakal Kabuğu Desenli Solventsiz Epoksi Zemin Kaplaması

#### ÜRÜN TANIMI

Adopox Ope Effect çift komponentli, portakal kabuğu desenli solventsiz epoksi esaslı zemin kaplamasıdır.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

**Kaymazlık (Anti-Slip):** Portakal kabuğu dokusu sürtünmeyi arttırarak otopark, rampa ve yoğun yaya trafiğinde güvenlik sağlar.

**Kusur Gizleme:** Portakal kabuğu efekti sayesinde yüzeylerdeki pürüz ve dalgalanmaları kamufle ederek yüzey düzeltme maliyetini azaltır.

**Yüksek Mekanik Dayanım:** Çizilme, aşınma ve darbelere karşı dirençlidir; araç yükleri ve tekerlek aşındırmasına uygundur.

#### KULLANIM ALANI

Endüstriyel tesisler, ilaç ve gıda üretimi yapılan alanlar, otomotiv tesisleri, otoparklar vb. alanlarda koruyucu ve dekoratif amaçla zemin kaplaması olarak kullanılır.

Yüzey malzemesi	Önerilen Astar
Beton zemin	: Adopox Astar 2/1

#### ÖNERİLEN UYGULAMA

##### Yüzey hazırlığı:

Yüzey kir, toz, pas ve yağdan tamamen arındırılarak temizlenmelidir. Uygulama öncesinde zemin tamamen kuru ve nemden arındırılmış olmalıdır. Beton yüzeyler, aşındırıcı ekipmanlar ile işlenerek zayıf tabakalardan arındırılmalıdır ve gözenekler tamamen açılmalıdır. Uygulama öncesinde yüzey uygun bir astar ile astarlanarak düzgün bir zemin elde edilmelidir.

##### Uygulama:

Boya kullanıma uygundur inceltme tavsiye edilmez. Önerilen karışım oranında A ve B komponentleri homojen bir hal alana kadar karıştırılır. Tekstürlü rulo ile uygulama yapılmalıdır. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığı havanın çiğlenme noktasından en az 3°C fazla olmalıdır. Ortam iyi havalandırılmalıdır.

#### ÜRÜN KARIŞIM ORANI

##### Karışım oranı:

Ürün	Oran (Ağırlıkça)
Adopox OPE Effect (A)	: 7
Adopox OPE Sertleştirici (B)	: 1

**ADOPOX OPE EFFECT (A KOMPONENT)****TEKNİK BİLGİLER**

TEKNİK BİLGİLER	
Reçine	: Solventsiz epoksi reçine esaslı
Renk	: Ral 7040
Hacimce Katı Madde (%)	: $76 \pm 1$
Yoğunluk (kg/L)	: $1,66 \pm 0,02$
Viskozite (25°C)	: 70 KU

**KURUMA VE  
KÜRLENME  
ZAMANI**

KURUMA SÜRELERİ <small>20± 2°C, %50 bağıl nem</small>	
Pot life (Kullanım süresi)	: 2 saat

**DEPOLAMA VE  
AMBALAJ BİLGİSİ****Ambalaj bilgisi:** 17,5 kg A + 2,5 kg B**Depolama koşulları:**

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5°C -35 °C sıcaklıkta 1 yıl saklanabilir.

**SAĞLIK VE  
GÜVENLİK  
UYARILARI**

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

**ADOPOX OPE SERTLEŞTİRİCİ (B KOMPONENT)****ÜRÜN TANIMI**

Adopox Ope Effect solventsiz epoksi zemin kaplaması sertleştiricisidir.

**ÜRÜN  
ÖZELLİKLERİ**

Şeffaf akışkan sıvı.

**KULLANIM ALANI**

Solventsiz epoksi sistemlerde epoksi boya sertleştiricisi olarak kullanılır.

**ÖNERİLEN  
UYGULAMA****Uygulama:**

Adopox Ope Effect solventsiz epoksi Zemin kaplaması A komponenti ile birlikte belirtilen oranlarda karıştırılarak kullanılır.

**ÜRÜN KARIŞIM  
ORANI****Karışım oranı:**

Ürün	Oran (Ağırlıkça)
Adopox OPE Effect (A)	: 7
Adopox OPE Sertleştirici (B)	: 1

**TEKNİK BİLGİLER**

TEKNİK BİLGİLER	
Reçine	: Poliamid
Renk	: Şeffaf
Yoğunluk (20°C)	: 1,02 ±0,02 kg/L

**DEPOLAMA VE  
AMBALAJ BİLGİSİ****Ambalaj bilgisi:****Depolama koşulları:**

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, donmaktan koruyarak 5°C -35 °C sıcaklıkta 1 yıl saklanabilir.

**SAĞLIK VE  
GÜVENLİK  
UYARILARI**

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.